



株式会社

ナカヤマ

High temperature lubricant 潤滑離型剤

Hi·SLIP COAT



速乾

~Quick-drying~

スプレータイプの速乾性潤滑離型剤

Spray. Quick-drying lubricant release agent.



エアゾールタイプ

~Aerosol Type~

均一で簡単にスプレーでき、作業効率が向上します

Uniform and easily ejected. Improve the work efficiency.



指針番号：126
Guideline number

国連番号：1950
UN number

潤滑離型剤

ハイスリップコート

- 高温(900℃まで)条件での潤滑離型
Prevention of burn-on Lubrication at high temperature up to 900 degree C.
- かじり防止(軸受、歯車、ボルト組立、なじみ等)
Prevents galling on bearings, gears, and bolts.
- 各種高温炉の摺動面の潤滑
Good for smooth run-in.
- 各種高温押出離型
Lubrication of sliding surfaces of high temperature parts.
- 焼付防止
Seizure Prevention.

組成	composition	原液 Undiluted solution
窒化ホウ素	Boron Nitride	2.6%
有機バインダー	Organic binder	1.4%
溶剤	Solvent	47.3%
DME	Dimethyl ether	48.7%

Size	φ670 × 2030 mm
NET	420g

プラスチック：フィルム、ボタン、キャップ
plastic Film, buttons, cap

金属：缶(ブリキ)
metal Cans (tin)

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、
使用上の注意をよく読んで正しくお使いください

This product uses a high-pressure gas. Please use it correctly read the note on the use.

医薬用外劇物 non-medical deleterious substances

火気厳禁 引火性液体 引火性ガス 危険物第四類第一石油類
危険等級Ⅱ 第二種有機溶剤

No fires / Flammable liquid / Flammable gas / Class 4 Petroleum No. 1



NAKAYAMA
Co.,Ltd.

第1版 2016年5月

■ 本社 / Main Office

〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
Nagoya, Nishi-ku, Kodama 3-37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 東日本営業所 / East Japan Office

TEL.024-545-6588 FAX.024-544-6588

■ Official Site <http://www.nakayama-meps.co.jp/>